



# Zertifikat

Dieses Zertifikat ersetzt Zertifikat Nr. Q-06320-300-001-Z01.  
Die Adresse des Auftraggebers wurde angepasst.

Prüfgegenstand

**WHG-AS Neu + DisboADD 956**

**Grundierung: DisboXID 5011 WHG = 300 g/m<sup>2</sup>**

**Leitschicht: DisboPOX W 5022 WHG = 120 g/m<sup>2</sup>**

**Beschichtung: DisboXID 5033 WHG AS = 2500 g/m<sup>2</sup>**

**Mattierungsmittel: DisboADD 956 = 20 g/m<sup>2</sup>**

Auftraggeber

**DAW SE**

**Roßdörfer Straße 50**

**64372 Ober-Ramstadt**

Zertifikatsnummer Q-06320-300-001-Z01.1

Auftragsdatum 10.11.2022

Berichtsdatum 15.12.2022

Probennummer 90114812

Prüfauftrag


*Bestimmung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12*

- Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene – Winkel des Ausrutschens
- Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient


## Ergebnisse

Norm/Prüfvorschrift	Messwert/Ergebnis	Bemerkung
DIN EN 16165 Anhang B	Winkel des Ausrutschens $\alpha_{shod}$ : 7° Klasse der Rutschhemmung: R 9	
DIN EN 16165 Anhang D	Gleitreibungskoeffizient $\mu$ Gleiter Gummi (trocken): 0,46 Gleiter Gummi (nass*): 0,33 Mischgleiter** (trocken): 0,55	* Lösung aus 0,1 %igem Natriumlaurylsulfat ** Mischgleiter: Gummi + Leder

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Messwerten/Ergebnissen liegen im RMI vor.

  
i. V. Dipl.-Ing. (FH) Markus Meyer  
Technischer Leiter  
Prüf- und Anwendungstechnik



  
i. A. Dr.-Ing. Vanessa Kaune  
Laborleiter  
Prüftechnik

Dieses Zertifikat wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Zertifikates ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.